

TUNPRO K

Wachsspray für den Langzeitschutz mit guten Eindring- und Korrosionsschutzeigenschaften.

Vorteile

- ✓ Hybridkorrosionsschutz vereint die Vorteile von Korrosionsschutzfetten und Korrosionsschutzwachsen
- ✓ Sehr gutes Tief- sowie Hochtemperaturverhalten sorgt für einen weiten Temperaturbereich
- ✓ Langanhaltender Korrosionsschutz aufgrund eines haftstarken, elastischen Wachsfilms der gleichzeitig grifffest ist und geringe Schmutzanhaftung vorweist
- ✓ Regenerierung sorgt für eine stets geschlossene Schutzschicht bei Verformung bzw. leichten Kratzern
- ✓ Extreme Kriechfähigkeit in der Applikation sichert die gleichmäßige Filmbildung und Penetration auch in schwer zugängliche Bereiche, wie z.B. Falze und Blechdoppelungen
- ✓ Reduziert Reibung, Verschleiß sowie Tribokorrosion bei gleichzeitig extrem guter Wasserbeständigkeit auch in anspruchsvollen Anwendungen, wie z.B. Drahtseile unter Witterungseinfluss

Eigenschaften

- ✓ Sehr gutes Haftvermögen, kein Abtropfen, auch nicht unter direkter Sonnenbestrahlung
- ✓ Hervorragendes Eindring- und Benetzungsvermögen

Anwendungsgebiet

- ✓ Zum Versiegeln und Schmieren von schwer zugänglichen Stellen, Halbzeugen und Fertigteilen.
- ✓ Einsatz in der Industrie:
- ✓ Als nicht flüchtiges Stanz- und Ziehmittel
- ✓ Bei Teilen, die zur Korrosion neigen
- ✓ Hohlraumversiegelung von Teilen zum Schutz gegen Witterungseinflüsse
- ✓ Korrosionsschutz an offenen Gleitstellen, wie z. B. Bettbahnführungen
- ✓ Zum Schutz und zur Schmierung von Werkzeugen, speziell für Spritzgussformen
- ✓ Schmierung von Drahtteilen
- ✓ Verwendung in der Automobilindustrie:
- ✓ Hohlraumversiegelung
- ✓ bei Beschädigung des Unterbodenschutzes
- ✓ Motorkonservierung
- ✓ zum Schutz und zur Schmierung an allen Gleitstellen die freier Witterung ausgesetzt sind

Anleitung

Teile gründlich mit TUNCLEAN 895 vorreinigen. Möglichst gleichmäßig auf die zu schützenden Teile aufsprühen. Nach dem Trocknen Vorgang ggf. wiederholen, um einen möglichst dicken Schutzfilm zu erhalten. Dose vor Gebrauch gut schütteln!

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNPRO K	500 ml	332 g	447 g	1108953	12 STK

Technische Produktdaten		TUNPRO K
Farbraum		Hellbraun
Beständigkeit im Salzsprühtest / Bedingung		> 720h/4% NaCl/DIN EN ISO 9227
Tropfpunkt min. / Bedingung		> 250 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.		-40 bis 250 °C